



POLYCARBONATE CLEAR™ UV

POLYCARBONATE CLEAR™ UV es una placa de policarbonato transparente con protección UV por las dos caras. El producto se elabora gracias a los amplios conocimientos de nuestro equipo de producción, con experiencia en monoextrusión, coextrusión y triextrusión. El producto cuenta con una capa de protección garantizada contra radiaciones UV y el amarilleamiento, por lo que resulta excelente para las aplicaciones en exteriores en las que se utiliza cristal. El producto es prácticamente irrompible, tiene una resistencia al impacto extremadamente alta y responde bien a temperaturas elevadas.

POLYCARBONATE CLEAR™ UV ofrece a diseñadores y arquitectos la posibilidad de utilizar placas de policarbonato transparentes en aplicaciones en las que hace falta claridad y buen rendimiento óptico. Las constantes demandas de alta calidad del mercado ayudan a mejorar el mecanizado, la impresión de pantallas y la capacidad de termomoldeado.

EXCELENTE REACCIÓN AL FUEGO, cumpliendo los requisitos de la EN 13501-1 (NORMA EUROPEA SOBRE EDIFICIOS). En caso de incendio, la placa se fundirá permitiendo la ventilación y la evacuación del calor y el humo, evitando que se expanda el fuego por la propagación de las llamas

BENEFICIOS DE POLYCARBONATE CLEAR™

UV:

- Protección UV por las dos caras
- Multiplica por diez la resistencia del PMMA de alta resistencia
- Fácil de termomoldear o fabricar
- Pesa la mitad que el vidrio

AREAS DE APLICACIÓN:

POLYCARBONATE CLEAR™ UV se utiliza en bóvedas de cañón, cubiertas de techo, acristalamientos arquitectónicos grandes, paradas de autobús, protección de pósters, tragaluces, invernaderos, pasarelas cubiertas y pistas deportivas. POLYCARBONATE CLEAR™ UV ha fijado el estándar industrial para las aplicaciones de máquinas de vending, lámparas, guarderías, teléfonos públicos, escaleras, protecciones sonoras y otros muchos.

PROGRAMA DE SUMINISTROS:

Tamaño estándar: 2050 x 3050 mm

Variedad de grosores: 2 – 20 mm

Color: Incoloro

Grabado: ICE®, TEX™, Grano 35, ANTI-REFLEX®

Tamaños y grosores especiales a demanda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLYCARBONATE CLEAR™ UV

Propiedades	Valor	Unidad	Estándar
Propiedades físicas			
Densidad	1,2	g/cm ³	ISO 1183
Índice de refracción (20 °C)	1,586		ISO 489
Absorción de humedad a las 24 horas, 23 °C, 50 % de HR	0,15	%	ISO 62
Propiedades mecánicas			
Resistencia a la tracción en el límite elástico (en la rotura)	60 (70)	N/mm ²	ISO 527
Alargamiento en el límite elástico (en la rotura)	6 (110)	%	ISO 527
Módulo elástico	>2300	N/mm ²	ISO 527
Módulo de flexión	>2300	N/mm ²	ISO 178
Resistencia al impacto sin entalla Charpy -40 °C	NB	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto con entalla Charpy -30 °C	11	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto con entalla Izod +23 °C	65	kJ/m ²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto con entalla Izod -30 °C	10	kJ/m ²	ISO 180/1A
Propiedades térmicas			
Coefficiente lineal de la expansión térmica (20-70 °C)	65x10 ⁻⁶	K ⁻¹	ISO 11359-2
Temperatura de deformación, HDT A (1,80 N/mm ²)	132	°C	ISO 75
Temperatura de deformación por el calor, HDT B (0,45 N/mm ²)	142	°C	ISO 75
Temperatura Vicat VST/B 120	149	°C	ISO 306
Temperatura Vicat VST/B 50	148	°C	ISO 306
Conductividad térmica	0,20	W/m.K	DIN 8302
Propiedades eléctricas			
Resistencia del volumen, en seco	>10 ¹⁴	Ω . m	IEC 60093
Resistencia de la superficie, en seco	10 ¹⁶	Ω	IEC 60093
Fuerza dieléctrica, en seco	30	kV/mm	IEC 60243
Constante dieléctrica, en seco 50 Hz	3		IEC 60250
Constante dieléctrica, en seco 1 MHz	2,9		IEC 60250
Factor de disipación (tan δ), en seco 50 Hz	0,001		IEC 60250
Factor de disipación (tan δ), en seco 1 MHz	0,01		IEC 60250

Las propiedades aquí indicadas son valores típicos del policarbonato. Arla Plast no garantiza que el material en cualquier envío particular se ajustará exactamente a los valores indicados. La información anterior se basa en la experiencia y se da de buena fe. Debido a muchos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control, no se da ninguna garantía o implícita con respecto a dicha información. Las especificaciones detalladas del producto y el manual/información técnica están disponibles previa solicitud.